



## Ficha Técnica

# MASSA REFROTÁRIA

Resistente a 1200°C

MASSA REFROTÁRIA	
última rev.	10/02/2015
Pág. 1/2	



### Dados Técnicos

Temperatura de Serviço	+5°C a +40°C
Base	silicato sódio
Densidade	2 g/ml
Formação de pele	5 - 10 minutos
Resistência à temperatura, após cura	+1200°C
Cura	24 - 96 horas

### Descrição do produto

Selante pastoso resistente a alta temperatura. Após a cura, forma uma junta totalmente rígida, resistente a temperaturas até 1200°C. Não indicado para juntas com movimento.

### Aplicações

Selagem de juntas estáticas em aquecedores, lareiras e fornos. Cola-gem e ligação em pedras resistentes à temperatura.

### Limitações

Não recomendado para juntas com movimento. Pode provocar manchas em pedra e outras superfícies porosas.

### Preparação da superfície e acabamento

Ler atentamente a ficha técnica e ficha de segurança antes de iniciar a aplicação. As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas, isentas de partículas friáveis e em bom estado de conservação. São sempre recomendados testes prévios de compatibilidade e aderência. Limpar cuidadosamente as superfícies com Zwaluw PU-Cleaner. Aplicar com pistola profissional.

### Cores Disponíveis

Preto.

### Embalagem

Cartuchos de 310 ml. Outros tipos de embalagens disponíveis mediante solicitação.

### Prazo de Validade e Condições de Armazenagem

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 9 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

### Instruções de segurança e higiene

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

### Garantia/Responsabilidade

Den Braven garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Den Braven não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Den Braven reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.