



Adequada para diâmetros ≤ 315 mm

Resistência à pressão: 16 bar (PN 16)

Tixotrópica, preenchimento de falhas

Para sistemas de drenagem e pressão

Certificada para sistemas de água potável



### PROPRIEDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS\*

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Cor após secagem                     | Transparente             |
| Viscosidade                          | Aprox. 1450 mPa·s        |
| Resistência à pressão                | 16 bar (PN 16)           |
| Folga diametral / Ajuste por pressão | 0.8 mm / 0.2 mm          |
| Resistência à temperatura            | 60°C, Pico de carga 95°C |
| Resistência Química                  | Igual à do PVC           |
| Diâmetro máximo do tubo              | ≤ 315 mm                 |
| Densidade                            | Aprox. 0.98 g/cm³        |
| Ponto de inflamação                  | K1 (<21°C)               |
| Prazo de Validade                    | Pelo menos 24 meses      |

### TEMPOS DE CURA\*\*

| Ø          | 16 - 63 mm |        | 75 - 110 mm |        | 125 - 315 mm |        |
|------------|------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|
|            | 10 bar     | 16 bar | 10 bar      | 16 bar | 10 bar       | 16 bar |
| Temp.      |            |        |             |        |              |        |
| 5°C - 10°C | 4 h        | 8 h    | 8 h         | 16 h   | 16 h         | 32 h   |
| > 10°C     | 2 h        | 4 h    | 4 h         | 8 h    | 8 h          | 16 h   |

### APLICAÇÃO

Indicação do número de ligações por 1L:

| Ø | 32  | 40  | 50  | 63  | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
|---|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| # | 650 | 290 | 160 | 100 | 90 | 70 | 40  | 30  | 20  | 12  | 8   | 5   |

\* Condições de trabalho: Não utilize em temperaturas ≤ 5°C.

\*\* O tempo de cura pode variar dependendo da superfície, qualidade do produto usado, nível de humidade e temperatura ambiente.



### ÁREAS DE APLICAÇÃO

Para unir tubos, acessórios e uniões através de encaixe por pressão e folga (enchimento de folgas) em sistemas de pressão e drenagem. Fornecida com escovilhão para fácil e rápida aplicação. Adequada para diâmetros de ≤ 315 mm. Máx. 16 bar (PN 16). Tolerâncias máximas: folga diametral de 0,8 mm / encaixe por pressão de 0,2 mm. Adequada, entre outras aplicações, para sistemas de tubagens em conformidade com EN 1329, 1452, 1453, 1455 e ISO 15493 (PVC).