BLOCK N531 MULTI FIBER

IMPERMEABILIZANTE REFORÇADO COM FIBRAS

UNIVERSAL



2L / m²

cinza

VANTAGENS

- Reforçado com fibras.
- Elevada flexibilidade.
- Imediatamente impermeável apos aplicação.
- Resistente aos raios UV, permitindo aplicações exteriores.

DESCRIÇÃO

BLOCK N531 MULTI FIBER é resistente aos raios UV, sendo por isso indicado para aplicações em exteriores. Possui a capacidade de preencher fissuras até 10 mm, não contém betume, alcatrão ou amianto e tem boa aderência mesmo sobre superfícies húmidas, sem filme de água visível.
BLOCK N531 MULTI FIBER é reforçado com dralon e fibras de carbono, formando uma vedação impermeável imediatamente após a aplicação que cura mesmo com temperaturas até –5°C.

APLICAÇÕES

BLOCK N531 MULTI FIBER possui boa aderência sobre a generalidade das superfícies, tais como:

- Cartão asfáltico / feltro betuminoso
- Telas asfálticas
- Fibrocimento
- Alcatrão
- Metal (alumínio, cobre, zinco, chumbo).
- Azulejos
- Argila
- Xisto
- Cimento
- Geomembranas impermeáveis
- Plásticos
- Madeira

LIMITAÇÕES

- Não indicado para aplicações sobre poliestireno (EPS/ XPS) ou polietileno (PE).
- Evitar o contacto com água /chuva durante os primeiros 15 minutos após a aplicação de **BLOCK N531** MULTI FIBER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Resinas naturais e sintéticas reforçadas com fibras
Tempo de secagem	8 - 12 horas
Temperatura de utilização	+5ºC a +38ºC
Rendimento	2L /m²

OBERVAÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

Para uma correta aplicação é necessário limpar previamente a superfície a tratar, removendo todos os vestígios de gordura, pó , sujidade ou quaisquer outros vestígios que possam comprometer a aderência. As superfícies metálicas devem ser previamente lixadas e limpas em seguida com diluente celuloso. Deve evitar-se a aplicação de camadas com espessura superiro a 8mm. Em casos de juntas com mais de 8mm de profundidade é aconselhável a aplicação prévia de um cordão de fundo de junta.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Eventuais fissuras mais profundas devem ser previamente preenchidas com cordão fundo de junta ou **BLOCK T506 TERRA FABRIC**. **BLOCK N531** MULTI FIBER deve ser aplicado sobre a superfície a tratar de forma a garantir uma cobertura completa, contínua e obter uma superfície lisa e impermeável.
Para garantir a aderência ideal sobre superfícies húmidas, pressione e alise. Dependendo das condições meteorológicas, a superfície tratada pode ser revestida após 8 a 12 horas e pintada com, por exemplo, tinta acrílica ou tinta de base solvente.

NOTA IMPORTANTE: EVITAR O CONTACTO COM ÁGUA /CHUVA DURANTE OS PRIMEIROS 15 MINUTOS APÓS A APLICAÇÃO DE **BLOCK N531** MULTI FIBER

OBERVAÇÕES

Ler atentamente as instruções da embalagem e consultar a respetiva ficha de segurança antes de utilizar o produto.
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 48 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo, humidade, condensação, orvalho e luz solar direta. Armazenar as embalagens em cima de uma palete ou outra plataforma que evite o contacto direto com o pavimento. Fechar bem a embalagem após cada utilização.

APRESENTAÇÃO

Refª	Embalagem	EAN	Un. / Palete
30623915	Cartucho 310ml **	4008373137152	1440
30622944	Lata 500ml **	4008373138296	960
30622521	Lata 4L	4008373137190	96

** sob consulta

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE
Smart help +351 253 300 810



All advice, recommendations, figures and safety regulations provided are based on careful investigations, as well as the current state of our experience and are without obligation. Although the documentation has been compiled with the greatest care, we do not accept any liability for inaccuracies, mistakes, typesetting or printing errors. We reserve the right to modify the respective product if we deem it necessary. Since the design, the quality of the substrate and the processing conditions are beyond our assessment, no liability can be accepted for work performed on the basis of this documentation. We therefore advise you to carry out practical tests on site yourself. Our general Terms and Conditions of Sale and Delivery apply to all our sales and deliveries.