WATERSTOP CRISTAL

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE

VANTAGENS

- **Sem solventes.**
- **Boa aderência a vários tipos de materiais, incluindo superfícies húmidas.**
- **Membrana elástica, resistente à deformação e ao movimento.**
- **Resistente aos raios UV e condições climáticas.**
- **Aplicação em interiores e exteriores.**
- **Transitável após 48h (@23ºC,55% H.R.).**



DESCRIÇÃO

WATERSTOP CRISTAL é uma membrana líquida elástica de cor transparente CRISTAL, à base de MS polímeros, para impermeabilização de vários tipos de superfícies.

APLICAÇÕES

- Proteção incolor de superfícies expostas à água e humidade.
- Reparação invisível de fugas de água.
- Impermeabilização de bases de chuveiro.

LIMITAÇÕES

- Não indicado para aplicações permanentemente submersas ou para superfícies com água estagnada.
- São aconselhados testes prévios de aderência sobre plásticos. Não indicado para PE, PP e superfícies betuminosas.
- Não indicado para tratamento de humidade ascendente. Nesses casos, contactar o departamento técnico da Bostik.
- **WATERSTOP CRISTAL** é antiderrapante quando seco. Perante a existência de humidade a superfície torna-se escorregadia.
- Não indicado para aplicações verticais.
- Sobre superfícies não porosas (ex: cerâmica vidrada) é aconselhável o uso de um primário adequado para assegurar uma boa aderência.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Base	Híbrida
Cor	Transparente CRISTAL
Temperatura de utilização	+5ºC a +35ºC
Resistência à temperatura	-40ºC a +90ºC
Formação de pele	60 min (23ºC, 55% H.R.)
Alongamento à rotura	300%
Rendimento	1 - 1.5Kg / m²

OBERVAÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

• Para uma correta aplicação é necessário limpar previamente a superfície a tratar, removendo todos os vestígios de gordura, pó , sujidade ou quaisquer outros vestígios que possam comprometer a aderência.
• As superfícies devem encontrar-se sólidas e isentas de partículas friáveis ou restos de pinturas antigas. Remover quaisquer vestígios de ferrugem das chapas de cobertura. Varrer a superfície para remover poeiras e lixo resultante da operação anterior.
• A aplicação pode ser feita sobre superfícies húmidas mas não sobre superfícies cobertas por filme de água. Remover eventuais poças de água (água estagnada) antes de iniciar a aplicação.
• O nível de humidade do pavimento deve ser previamente avaliado com equipamento de mediação adequado, de acordo com as boas práticas de construção e recomendações dos fabricantes dos produtos utilizados. No caso de existência de um nível de humidade no pavimento superior ao recomendado, contactar o departamento técnico da Bostik.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

• Efetuar a aplicação com temperatura compreendida entre +5°C e +35°C.
• Aplicar com pincel, trincha ou rolo de pelo curto. O produto está pronto a aplicar e não deve ser diluído. • Aplicar diretamente sobre a superfície sólida, limpa e desengordurada. Aplicar em duas camadas cruzadas, com um intervalo mínimo de 6-12 horas entre a primeira e a segunda camada. Aplicar de forma uniforme sobre a superfície a tratar.
• No caso de superfícies sujeitas a trafego pedonal é necessário assegurar uma espessura mínima de 2mm. Aguardar 48h (a 23°C,55% H.R.) antes de sujeitar a superfície ao tráfego pedonal.
• Perante a existência de água sob a superfície tratada pode ocorrer uma alteração da cor de **WATERSTOP CRISTAL** que ficará com um tom opaco esbranquiçado. Assim que a água evaporar o produto volta a ficar transparente cristal.
• Durante a aplicação de **WATERSTOP CRISTAL**, podem formar-se bolhas de ar na superfície de alguns materiais. Nesse caso, remover de imediato as eventuais bolhas com ajuda de um pincel ou rolo. Após a secagem, não será mais possível eliminá-las.
• Devido à grande variedade de materiais existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de aderência e compatibilidade entre superfícies. Consultar a página web do produto.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5˚C e +25˚C. Fechar bem cada embalagem após cada utilização. O contacto com a humidade do ar promove a cura do produto.

APRESENTAÇÃO

Lata de 750g. Outras embalagens sob consulta.

LIMPEZA

O produto não curado e as ferramentas utilizadas devem ser limpos com **Bostik Agente de Limpeza** ou **Bostik Toalhetes de Limpeza**. Após a cura, remover mecanicamente.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
www.bostik.com/portugal/pt
info.portugal@bostik.com

CONTACTO:

Smart help +351 253 300 810



All advice, recommendations, figures and safety regulations provided are based on careful investigations, as well as the current state of our experience and are without obligation. Although the documentation has been compiled with the greatest care, we do not accept any liability for inaccuracies, mistakes, typesetting or printing errors. We reserve the right to modify the respective product if we deem it necessary. Since the design, the quality of the substrate and the processing conditions are beyond our assessment, no liability can be accepted for work performed on the basis of this documentation. We therefore advise you to carry out practical tests on site yourself. Our general Terms and Conditions of Sale and Delivery apply to all our sales and deliveries.