

# PERFECT SEAL COZINHAS

## SILICONE NEUTRO PREMIUM PARA SELAGEM DE JUNTAS EM ZONAS ALIMENTARES

### VANTAGENS

- Certificação ISEGA: apto para indústria alimentar.
- Sem quaisquer pictogramas de perigo: inofensivo para o utilizador (Não contém MEKO)
- Resistente aos fungos: classificação mais alta existente no mercado XS1.
- Silicone neutro Premium de alta qualidade (BEST).
- Sem odor.
- Excelente resistência aos raios UV, água e condições climáticas.
- Excelente aderência sem primário à generalidade das superfícies.
- Elasticidade permanente.

### DESCRIÇÃO

**Bostik Perfect Seal Cozinhas** é um silicone neutro de elevada qualidade para selagem de juntas em cozinhas e áreas alimentares. **Bostik Perfect Seal Cozinhas** possui certificação ISEGA para uso na indústria alimentar.

### APLICAÇÕES

**Bostik Perfect Seal Cozinhas** foi especialmente desenvolvido como um selante elástico duradouro para juntas de cozinhas e áreas de processamento, embalagem e armazenagem de alimentos, tais como arcas frigoríficas, contentores de alimentos, etc.

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6 mm.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Módulo 100%	DIN 53504 S2	0,27 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura de serviço		+5°C a +40°C
Base		Silicone neutro (isento de MEKO)
Velocidade de cura	@ 23°C / 50% H.R.	2 mm/24h
Densidade	ISO 1183-1	1,02g/ml
Alongamento à rutura	DIN 53505 / ISO 868	635%
Dureza Shore A	DIN 53505 / ISO 868	16
Formação de pele	DBTM 10.00	7-8 min @ 23°C / 50% H.R.)
Resistência à temperatura		-40°C a +120°C
Resistência à tração	DIN 53504 S2	1,10 N/mm <sup>2</sup>

Valores típicos. Podem ocorrer variações de ±3%

### LIMITAÇÕES

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreno e superfícies betuminosas.
- Não indicado para pedra natural. Nestes casos é recomendada a utilização de Bostik S960 SILICONE NON-STAINING.
- Pode ocorrer descoloração em locais sem luz e por contacto com agentes químicos.

## PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

A temperatura de serviço deve estar compreendida entre + 5°C e + 40°C (aplica-se à temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se sólidas, limpas e desengorduradas. Limpar previamente as superfícies com **Bostik Cleaner**. **Bostik Perfect Seal Cozinhas** adere à generalidade das superfícies não porosas, tais como vidro, madeira pintada, cerâmica, sem necessidade de primário. Antes de iniciar a aplicação, são sempre aconselhados testes prévios de aderência. Alisar a junta com **Bostik Finisher** para obter um acabamento perfeito.

## PINTURA

**Bostik Perfect Seal Cozinhas** não admite pintura. Caso seja necessário pintar as zonas envolventes, é aconselhada a utilização prévia de fita de pintura sobre as zonas adjacentes à junta de silicone, por forma a evitar a contaminação das superfícies a pintar.

## LIMPEZA

Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Utilizar Bostik Wipes para a limpeza das mãos. O produto não curado pode remover-se com Bostik Cleaner. Após a cura, remover mecanicamente.

## CORES

Branco  
Transparente  
Outras cores disponíveis mediante consulta e sujeitas a quantidades mínimas.

## EMBALAGEM

Cartucho de 280ml. Caixas com 12 unidades.

## VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

## SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança antes de iniciar a utilização do produto. Ficha de segurança fornecida a pedido.

## CERTIFICADOS

ISEGA  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25 LM  
EN 15651-3: SXS1  
ASTM C-920  
A+ French VOC Regulation

## AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help  
253 300 810

Bostik Portugal, Lda.  
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos  
4700-023 Braga - Portugal  
an Arkema company  
[www.bostik.com/pt/portugal/](http://www.bostik.com/pt/portugal/)



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.