

PERFECT SEAL SANITÁRIO

SILICONE NEUTRO PREMIUM PARA SELAGEM DE JUNTAS EM SANITÁRIOS

VANTAGENS

- Cura neutra, sem odor.
- Fungicida. Possui a mais alta classe de resistência aos fungos existente no mercado XS1.
- Não contém quaisquer pictogramas de perigo: inofensivo para o utilizador (Não contém MEKO)
- Silicone de alta qualidade (BEST)
- Excelente resistência aos raios UV, água e condições climáticas.
- Excelente aderência sem primário à generalidade das superfícies.
- Não corrosivo para metais.

DESCRIÇÃO

Bostik Perfect Seal Sanitário é um silicone neutro de elevada qualidade para selagem de juntas em instalações sanitárias. Cura pela influência da humidade do ar, formando uma selagem elástica e duradoura.

APLICAÇÕES

Bostik Perfect Seal Sanitário foi especialmente desenvolvido como um selante elástico duradouro para juntas de instalações sanitárias, tais como casas de banho, cabines de duche e aplicações industriais.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Uma junta bem dimensionada deve ter a largura suficiente para resistir aos movimentos dos elementos de construção adjacentes. Deve sempre existir uma relação correta entre a profundidade e a largura da junta. Para uma largura de junta até 10 milímetros deve ser mantida uma relação largura : profundidade de 1:1, com um mínimo de 5 mm de largura e de profundidade. Para juntas superiores a 10 mm de largura, a profundidade deverá ser igual a 1/3 da largura + 6 mm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Módulo 100%	DIN 53504 S2	0,27 N/mm ²
Temperatura de serviço		+5°C a + 40°C
Base		Silicone neutro (isento de MEKO)
Velocidade de cura	@ 23°C / 50% H.R.	2 mm/24h
Densidade	ISO 1183-1	1,02g/ml
Alongamento à rutura	DIN 53505/ ISO 868	635%
Dureza Shore A	DIN 53505 / ISO 868	16
Formação de pele	DBTM 10.00	7-8 min @ 23°C / 50%H.R.)
Resistência à temperatura		-40°C a +120°C
Resistência à tração	DIN 53504 S2	1,10 N/mm ²

Valores típicos. Podem ocorrer variações de ±3%

LIMITAÇÕES

Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopreno e superfícies betuminosas. Pode ocorrer descoloração em locais sem luz e por contacto com agentes químicos.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

A temperatura de serviço deve estar compreendida entre + 5°C e + 40°C (aplica-se à temperatura ambiente e das superfícies). As superfícies devem encontrar-se sólidas, limpas e desengorduradas. Limpar previamente as superfícies com **Bostik Cleaner**. **Bostik Perfect Seal Sanitário** adere à generalidade das superfícies não porosas sem necessidade de primário. Superfícies porosas devem ser previamente tratadas com Primer B1. Antes de iniciar a aplicação, são sempre aconselhados testes prévios de aderência. Alisar a junta com **Bostik Finisher** para obter um acabamento perfeito.

PINTURA

Bostik Perfect Seal Sanitário não admite pintura. Caso seja necessário pintar as zonas envolventes, é aconselhada a utilização prévia de fita de pintura sobre as zonas adjacentes à junta de silicone, por forma a evitar a contaminação das superfícies a pintar.

LIMPEZA

Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização. Utilizar Bostik Wipes para a limpeza das mãos. O produto não curado pode remover-se com Bostik Cleaner. Após a cura, remover mecanicamente.

CORES

Branco

Transparente

Outras cores disponíveis mediante consulta e sujeitas a quantidades mínimas.

EMBALAGEM

Cartucho de 280ml. Caixas com 12 unidades.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses após a data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo.

SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança antes de iniciar a utilização do produto. Ficha de segurança fornecida a pedido.

CERTIFICADOS

EN 1026/EN 1027

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25 LM

EN 15651-3: SXS1

ASTM C-920

A+ French VOC Regulation

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help
253 300 810


Bostik Portugal, Lda.

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

an Arkema company

www.bostik.com/pt/portugal/



Este documento anula e substitui todas as versões anteriores.