

FICHA TÉCNICA



Artigo: **B0163 COLOSSEUM** Norma: **EN ISO 20345:2011**

Categoria de Segurança: S1 P SRC

Altura total do sapato: Mod. A, H 85 mm (< 113 mm; Rif. EN ISO 20345-

5.2.2)

Forma: **11**

Tipo de construção: STROBEL; SoLA PU

Limpeza e manutenção: Utilizar um pano húmido e água. Não utilizar álcoois,

solventes, gasolina ou outros produtos químicos. Guardar os sapatos limpos e secos em local adequado,

a temperatura ambiente.

Sectores de utilização aconselhados:

ores de utilização Mecânica, construção, indústria ligeira, logística.

| Composição | pleto: Proteção Descricão | Valor | Requisito mínimo | EN 20345 |
|------------------|---|-------------------------------|---|-----------|
| Ponteira em | Resistência ao choque (200 J) | Valui | Requisito illillillo | EN 20343 |
| aço | Altura livre após o choque | 14,5 mm | > 14 mm | 5.3.2.3 |
| aço | Resistência à compressão (15 kN) | 1 1,5 11111 | 2 IT IIIII | 3.3.2.3 |
| | Altura livre após compressão | 15 mm | > 14 mm | 5.3.2.4 |
| | , italia iiii o apos compicosado | 25 | | 0.0.2. |
| Sola (SRC) | Resistência ao deslizamento | | | |
| | SRA – planta (sola inteira) | 0,44 | ≥ 0,32 | 5.3.5.4 |
| | SRA – tacão (ângulo de 7°) | 0,42 | ≥ 0,28 | 5.3.5.4 |
| | SRB – planta (sola inteira) | 0,20 | ≥ 0,18 | 5.3.5.4 |
| | SRB – tacão (ângulo de 7°) | 0,18 | ≥ 0,13 | 5.3.5.4 |
| Fresh'n Flex (P) | Resistência à perfuração | Nenhuma perfuração | ≥ 1100 N | 6.2.1.1.2 |
| Interior (A) | Propriedades antiestáticas | | | |
| incorior (7.) | Resistência elétrica | Em seco 10,0 x $10^8\Omega$ | $\geq 10^5 \Omega$, $\leq 10^9 \Omega$ | 6.2.2.2 |
| | | Em húmido 9,80 x $10^8\Omega$ | $\geq 10^5 \Omega$, $\leq 10^9 \Omega$ | 6.2.2.2 |
| Sola/corte | Isolamento térmico | , | • | |
| Calor (HI) | Incremento de temperatura na palmilha | N/A | ≤ 22°C | 6.2.3.1 |
| Frio (CI) | Descenso de temperatura na palmilha | N/A | ≤ 10°C | 6.2.3.2 |
| Tacão (E) | Absorção de energia na zona do tacão | 26 J | ≥ 20 J | 6.2.4 |
| (WR) | Resistência à água (penetração de água) | N/A | ≤ 3 cm ² | 6.2.5 |
| (M) | Proteção dos metatarsos | N/A | ≥ 40 mm | 6.2.6 |
| Corte | | | | |
| Material | Descrição | Valor | Requisito mínimo | EN 20345 |
| | Resistência ao desgaste | 198 N | ≥ 120 N | 5.4.3 |
| Pele | Propriedades de tração | 21 N/mm ² | ≥ 15 N/mm ² | 5.4.4 |
| j | Permeabilidade ao vapor de água | 3,5 mg/cm ² h | ≥0,8 mg/cm² h | 5.4.6 |
| | Valor de pH | 4,05 | ≥ 3,2 | 5.4.7 |
| | Conteúdo em Crómio | Não detectado | Não detectado | 5.4.9 |
| | Penetração de água | N/A | ≤ 0,2 g | 6.3 |
| | Absorção de água | N/A | ≤ 30% | 6.3 |





| Interior | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--|--|----------|
| Material | Descrição | Valor | Requisito mínimo | EN 20345 |
| | Resistência ao desgaste | 30 N | ≥ 15 N | 5.5.1 |
| | Resistência à abrasão | em seco a superfície não apresenta nenhum desgaste | Nenhum desgaste_antes de 51.200 ciclos | 5.5.2 |
| Tecido 3D hi-tech | | em húmido a superfície não apresenta nenhum desgaste | Nenhum desgaste antes de 25.600 ciclos | 5.5.2 |
| | Permeabilidade ao vapor de água | 7,2 mg/cm ² h | \geq 2,0 mg/cm ² h | 5.5.3 |
| | Valor de pH | N/A | Não detectado | 5.5.4 |
| | Conteúdo em crómio VI | N/A | Não detectado | 5.5.5 |
| Palmilha | | | | |
| Material | Descrição | Valor | Requisito mínimo | EN 20345 |
| | Espessura | 3,5 mm | ≥ 2,0 mm | 5.7.1 |
| | Valor de pH | N/A | Não detectado | 5.7.2 |
| Fresh'n Flex | Absorção de água | 109 mg/cm ² | \geq 70 mg/cm ² | 5.7.3 |
| | Desabsorção de água | 100 % | ≥ 80 % | 5.7.3 |
| | Resistência à abrasão | Nenhum dano | Dano ≤ à referência da norma | 5.7.4.1 |
| | Conteúdo em crómio VI | N/A | Não detectado | 5.7.5 |

| Palmilha in | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|--|----------|
| Material | Descrição | Valor | Requisito mínimo | EN 20345 |
| _ | Espessura | 3,5±0,5 mm | N/A | 5.7.1 |
| Anatômico, | Valor de pH | N/A | Não detectado | 5.7.2 |
| transpirável, | Absorção de água | Permeável | Permeável o ≥ 70mg/cm ² | 5.7.3 |
| em tecido e material de | Desabsorção de água | Permeável | Permeável o ≥ 80% Nenhum desgaste antes de | 5.7.3 |
| polímero expandido | Resistência à abrasão | Nenhum dano | 25600 ciclos em seco e 12800 ciclos em húmido | 5.7.4.2 |
| | Conteúdo em crómio VI | N/A | Não detectado | 5.7.5 |
| Sola | | | | |
| Material | Descrição | Valor | Requisito mínimo | EN 20345 |
| | Espessura total | 9 mm | ≥ 4 mm | 5.8.1.1 |
| | Altura ressaltos | 4 mm | ≥ 2,5 mm | 5.8.1.3 |
| | Resistência ao desgate | 5,7 kN/m | \geq 5 kN/m | 5.8.2 |
| | Resistência à abrasão | | | |
| Sola | Perda de volume relativo Resistência à flexão | 164 mm ³ | ≤ 250 mm³ | 5.8.3 |
| Monodensidade em PU | Aumento de golpe após 30.000 ciclos | 1,5 mm | ≤ 4 mm | 5.8.4 |
| | Hidrólise | 2 | | гог |
| | Aumento de golpe após 150.00 ciclos | 2 mm | ≤ 6 mm | 5.8.5 |
| | Resistência da união sola-tecido | N/A | ≥ 4 N/mm; | 5.8.6 |

| | Fecha : 25/11/2019 |
|------------------------------|--------------------|
| Cópia conforme ao castellano | |

N/A

0,1 %



(HRO) Resistência ao calor por contacto (300°C)

(FO) Resistência a hidrocarbonetos (variação do volume)

(*)≥ 3 N/mm com desgaste

Nenhum dano (fusão, corte)

6.4.1

6.4.2

da sola

≤ 12%