



SUPERGLUE LÍQUIDA

COLA CIANOACRILATO LÍQUIDA

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 11/10/2022 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Forte poder de colagem.
- Cola em segundos.
- Baixa viscosidade (líquida).
- Transparente.

DESCRIÇÃO

SUPERGLUE LÍQUIDA é uma cola de cianoacrilato, instantânea e monocomponente. Cola em breves segundos sem necessidade de endurecedor, ativador ou grampos de aperto. Uma reduzida quantidade de cola é suficiente para obter uma colagem forte e resistente.

APLICAÇÕES

SUPERGLUE LÍQUIDA é indicada para a colagem de vários tipos de superfícies, tais como porcelana, cerâmica, borracha, couro, vidro, madeira, cartão, bem como alguns tipos de joias, metais e plásticos. Ideal para superfícies horizontais.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Antes de aplicar **SUPERGLUE LÍQUIDA** consulte a respetiva ficha de segurança.
- As superfícies devem encontrar-se limpas, secas e desengorduradas. As superfícies polidas, pintadas ou revestidas devem ser previamente lixadas e limpas de seguida, para remover o pó libertado ou quaisquer partículas soltas. Este processo de lixagem prévia melhora significativamente a aderência, facilitando o processo de colagem.
- Aplicar uma pequena quantidade de cola apenas numa das superfícies (uma gota de cola por cada 6cm² da superfície a colar). A aplicação de cola em excesso atrasa o processo de secagem e reduz a resistência da colagem.
- Unir imediatamente ambas as superfícies a colar, pressionando-as pelo menos durante 30 segundos, ao longo de toda a extensão da colagem. Aguardar 5 a 10 minutos antes de manusear livremente as peças coladas. A resistência final é obtida após 24 horas.
- Após cada utilização, limpar bem o bico da embalagem com um pano para remover o excesso de cola e voltar a colocar a tampa na embalagem.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Consistência	Líquida
Viscosidade @25°C	80-120 cPs
Cor	Transparente
Cor após aplicação	Transparente
Densidade	Aprox. 1,05 - 1,10
Base	Cianoacrilato de etilo
Tempo aberto	15 segundos
Tempo de fixação	5 - 10 minutos
Temperatura de serviço	-50°C a +80°C
Resistência máxima	Após 24h

Valores típicos.

LIMITAÇÕES

- Não recomendado para polietileno (PE), polipropileno (PP), poliestireno expandido (EPS) e poliestireno extrudido (XPS).
- São sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade e aderência.

LIMPEZA

O material não curado e as ferramentas de aplicação podem ser limpos com acetona. Após a cura, a limpeza terá de ser feita mecanicamente.

CORES

Transparente.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 18 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +2°C e +8°C, ao abrigo do gelo. Temperaturas inferiores a +2°C podem provocar a alteração das propriedades da cola.

APRESENTAÇÃO

Blister de 3x1g, blister de 3g, blister de 20g. Cada caixa contém 12 blisters.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt

info.portugal@bostik.com

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

