



P925

FOAM'N'FIX TURBO MULTI-USE (ESPUMA ADESIVA UNIVERSAL DE SECAGEM RÁPIDA)

FICHA TÉCNICA | ÚLTIMA REV.: 16/03/2023 | Página 1 de 1

VANTAGENS

- Secagem rápida : Apenas 2 minutos!!!
- Tempo aberto: 2 minutos (máximo)
- Poupança de tempo e dinheiro
- Alta resistência à tração e ao cisalhamento
- Adequado a todas as condições climáticas: desde -10°C até +40°C
- Indicado para colagem e preenchimento
- Proporciona isolamento térmico adicional.



DESCRIÇÃO

BOSTIK P925 assegura a poupança de tempo e dinheiro! Trata-se de uma espuma adesiva multiúsos, monocomponente, à base de poliuretano, com uma secagem extremamente rápida de apenas 2 minutos. Com um tempo aberto de aproximadamente 2 minutos, BOSTIK P925 permite eventuais ajustes nas superfícies a colar. **BOSTIK P925** possui excelentes propriedades adesivas sobre a generalidade dos materiais de construção tais como: superfícies de base cimentícia, cortiça, tijolo, cerâmica, madeira, poliestireno, placas de gesso, lâ mineral, etc..

APLICAÇÕES

Ideal para a fixação de elementos em cortiça, placas de gesso, painéis de isolamento térmico, parapeitos e rodapés, painéis e perfis decorativos, etc.

BOSTIK P925 pode igualmente ser utilizada como uma espuma de poliuretano B3 para isolamento térmico, acústico, selagem de aros de portas e janelas e preenchimento de fendas e cavidades no setor da construção.

LIMITAÇÕES

Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos flexíveis, neopreno e superfícies betuminosas.

Não indicado para exposição contínua à água.

Não indicado para preenchimento de cavidades em locais com ventilação reduzida ou baixa humidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Resultados
Temperatura de aplicação	-10°C a +40°C
Base	Poliuretano
Cura	50-70 minutos
Densidade	15-20 Kg/m ³
Estabilidade dimensional	-5%<DS<0% (EN 17333-2)
Classe resistência ao fogo	B3 (DIN 4102)
Formação de pele	90 - 150 segundos (EN 17333-3)
Resistência à temperatura	-40°C a +90°C
Condutividade térmica	30-35 mW /m·K
Resistência à tração	100-400 KPa
Rendimento	35 a 40 litros

Valores típicos. Podem ocorrer variações de ±3%

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES E ACABAMENTO

As superfícies devem encontrar-se limpas, isentas de poeiras e devidamente desengorduradas. Antes de aplicar, é importante humedecer ligeiramente a superfície por forma a melhorar a aderência e a estrutura celular da espuma adesiva.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Temperatura da embalagem: +5°C a +30°C (recomendado +15°C a +25°C). Temperatura de aplicação (aplica-se à temperatura ambiente e das superfícies): -10°C a +40°C (recomendado +15°C a +25°C). Mantenha a lata com a válvula para cima e atarraxe a pistola de aplicação. Agitar vigorosamente a embalagem, pelo menos 20 vezes, antes de cada utilização. Inverter a embalagem e acionar o gatilho da pistola para iniciar a aplicação. Ajustar o regulador de fluxo da pistola para dosear a quantidade de espuma aplicada. Proteja os olhos e utilize luvas e vestuário de proteção. Aplique o adesivo na superfície, a 5 cm das extremidades e no interior do contorno, em cordões com cerca de 30cm de distância. Recomenda-se que os cordões aplicados tenham um diâmetro de 10-12 mm. Ambas as superfícies devem ser unidas/coladas até 120 segundos (tempo aberto) após a aplicação. É necessário assegurar o suporte da colagem até à cura total da espuma (50-70 minutos). Preencher apenas 50% das cavidades. A espuma adesiva expandir-se-á para preencher o restante. Em locais com baixo nível de humidade deve pulverizar-se ligeiramente a espuma adesiva com água. Para a fixação de aros de portas e janelas a Bostik recomenda a utilização de P745 FOAM'N'FIX B2, P550 FOAM'N'FIX TURBO B2 ou P345 FOAM'N'FIX 2C B2. Proteger o pavimento, mobiliário e áreas adjacentes com papel ou filme plástico. Aplicar em juntas com largura inferior a 40mm e 50mm de profundidade. Juntas com largura superior devem ser preenchidas por camadas com intervalos de 15-30 minutos. Humedecer cada camada com água, com ajuda de um pulverizador. Utilizar apenas em locais bem ventilados. Armazenar as embalagens na posição vertical, com a ponteira voltada para cima. Embalagem pressurizada! Proteja da luz solar direta e não exponha o produto a temperaturas superiores a 50°C. Não perfure ou queime a lata, antes ou após a utilização. Contém gases propulsores inflamáveis. Não pulverize sobre chamas abertas ou sobre quaisquer materiais incandescentes. Manter afastado de quaisquer fontes de ignição. Não fumar. Para mais informações consulte o nosso website ou contacte o nosso representante de vendas local.

PINTURA

BOSTIK P925 admite pintura ou outro tipo de revestimento após a cura total.

LIMPEZA

A espuma adesiva não curada e as ferramentas de aplicação devem ser limpas com Bostik P100 FOAM'N'CLEAN POWER. Depois de curada, só poderá ser removida mecanicamente. As mãos devem ser limpas com toalhetes de limpeza. Evitar o contacto direto com a pele. Em caso de contacto acidental limpar de imediato com Bostik P100 FOAM'N'CLEAN POWER ou toalhetes de limpeza. Após

Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos

4700-023 Braga - Portugal

www.bostik.com/portugal/pt

info.portugal@bostik.com

a aplicação deve proceder-se à limpeza da pistola com Spray PU Cleaner. Depois de curada a cola só poderá ser removida mecanicamente.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, armazenada em local seco, a uma temperatura compreendida entre +5°C e +25°C, ao abrigo do gelo. As embalagens devem ser armazenadas na posição vertical, com a válvula apontada para cima.

APRESENTAÇÃO

Aerossol de 750ml. Caixas com 12 unidades.

PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

CERTIFICAÇÕES

EC1 Plus

A+ French VOC Regulation

AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

